

Schutzvlies bunt 300

Schutz vor Abdichtungen
Protection de l'étanchéité



Technische Daten

Fiche technique

Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>	g/m ²	300
Rohstoff <i>Forme de la matière première</i>	Mischfasern <i>Fibres discontinues</i>	
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>	m	2.50 x 40
Dicke bei 2 kN/m ² Auflast <i>Epaisseur sous 2 kN/m²</i>	mm	2.0
Höchstzugkraft längs / quer <i>Résistance à la traction long. / trans.</i>	kN/m	7.0/7.0
Höchstzugkraftdehnung längs / quer <i>Allongement long. / trans.</i>	%	70/70
Durchschlagwiderstand <i>Résistance à la perforation</i>	mm	31
Stempeldurchdrückkraft <i>Résistance au poinçonnement</i>	kN	1.0
Pyramidendurchdrückkraft <i>Résistance au poinçonnement pyramidale</i>	N	80
Verfestigung <i>Solidification</i>	Vernadelung <i>Aiguilletage</i>	

Alle angegebenen Werte sind langjährige Mittelwerte resultierend aus Standardtests.

Les valeur indiqués sont nominal et obtenues a travers l'élaboration statistique des essais effectués en laboratoire sur le produit.